


艾克姆®促进剂 DPTU-80GE F140

促进剂 DPTU (CA)

活性成分		性能: 本品用作快速硫化促进剂, 硫化临界温度 80 °C, 混炼时需注意避免早期硫化。温度在 100 °C 以上时活性较高。所得制品坚韧, 抗张强度和抗曲挠性优良, 但制品会受光变色。	典型数据:
	N,N'-二苯基硫脲	用量: 通常用量 0.2-1.0 phr。	初熔点: ≥ 148 °C
	分子式: C ₁₃ H ₁₂ N ₂ S	用途: 工业上主要用于天然胶乳和氯丁胶乳制品, 亦可用于制造硫化胶囊、水胎、补胎胶、电线电缆、工业制品、胶鞋等。	含量: ≥ 98%
	分子量 M.W: 228.31		灰分: ≤ 0.3%
	CAS 号: 102-08-9		加热减量: ≤ 0.3%
	EINECS 号: 203-004-2		63 μm 筛余物: ≤ 0.5%

高分散母胶粒	产品名称	活性含量 %	外观	过滤网 (目数)	载体类型*	硫元素, % 典型值	密度 (g/cm ³) 典型值
		Actmix® DPTU-80GE F140	80	灰白色颗粒	100	EPDM/EVM	11.5
	* 载体类型可根据客户需求而定做, EPDM/EVM 载体外, 也可支持丁腈橡胶、丁苯橡胶、丙烯酸酯橡胶和氯醇橡胶载体。						
	安全与毒性: 请参照有关产品安全资料 (SDS);						
	包装与储存: 25 公斤装, 聚乙烯袋内衬的纸箱; 600 公斤/托盘; 阴凉、干燥处, 原包装密封存放 1 年。						

与传统粉状 DPTU 相比, 艾克姆® DPTU-80GE F140 具有以下优点:

原料 DPTU 100 μm 全部过筛, 加工为母胶粒后不会产生粉尘飞扬, 避免了因吸入 DPTU 粉尘口里出现味苦现象, 保护操作工的健康;

母胶粒 DPTU-80 由于用橡胶载体预分散, 有效保证 DPTU 的活性;

母胶粒室温下不粘团, 使配料方便、准确;

较低温度下 (如 50 °C) 具有较低的门尼粘度, 改善 DPTU 在胶料中的分散质量;

母胶粒造粒时同时过滤, 不含有杂质, 在做挤出制品时不会产生堵塞滤网, 降低废品率, 提高生产效率;

与不同橡胶具有很好的相容性。

注: G-表示颗粒, P-表示片状, E-表示以 EPDM 做载体, N-表示以 NBR 做载体, S-表示以 SBR 做载体, A-表示以 ACM 做载体, EO-表示以 ECO 做载体, F140 表示过滤及过滤网的微米数。

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料, 因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我会最大程度地在技术上做好专业服务, 以方便客户达到其应用本产品的预期目的。