


硫华[®]促进剂 TBTD

产 品 描 述	 二硫化四丁基秋兰姆 分子式: C ₁₈ H ₃₆ N ₂ S ₄ 分子量 M.W. 408 CAS No: 1634-02-2 EINECS No. 216-652-6	项目	技术指标
		目测外观	暗褐色油状液体或固体
		凝固点, °C ≥	20
		总硫含量, %	30.0-32.0
		加热减量, % ≤	2.0
		灰份, % ≤	0.30
		密度, g/cm ³	1.10

性能 硫华促进剂 TBTD 是一种快速硫化助促进剂, 适用于 NR 与 EPDM 暗褐色油状液体, 20°C 以下为固体。相对密度 1.05-1.10g/cm³, 溶于多数有机溶剂, 不溶于水。

用途 TBTD 天然胶和合成橡胶用超促进剂。亦可用作硫化剂, 有效硫含量为 31.5%。本品在胶料中不喷霜, 不污染, 可用于制造内胎、胶鞋、胶布、工业制品等。本品在天然橡胶或合成橡胶胶料中作促进剂时, 用量为 0.2-1.0 份, 作硫化剂时, 用量为 2.0-6.0 份。TBTD 用于制造与食品接触的物品时, 需参照 BgVV XXI 中 4 类规定, TBTD 在 FDA 与食品接触应用中尚无规定。

安全与毒性 请参照有关产品安全资料 (SDS)

储存 密封储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。避免阳光直接照射。

包装 镀锌铁桶装, 净重 200 公斤, 每托净重 600 公斤;

本产品信息出自我司实验室和所参考的文献资料, 因此并不能形成法律效力、或并不能意味着保证或承诺客户在根据自己的配方应用本品的成功性。但是我司会最大程度地在技术上做好专业服务, 以方便客户达到其应用本产品的预期目的。